





**TOPCOLOR®**  
DAZU PROFESIONALAI



# PREMIUM MAT

Особойстойкая к интенсивному мытью латексная краска для внутренних работ. Хорошо покрывает поверхность, не выцветает.

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>ГЛЯНЦЕВИТОСТЬ</b>             | Матовая                                      |
| <b>ЦВЕТ</b>                      | Белый. Окрашивается различными оттенками     |
| <b>УКРЫВИСТОСТЬ</b>              | до 14 м <sup>2</sup> при окраске одним слоем |
| <b>РАЗБАВИТЕЛЬ</b>               | Вода   |
| <b>ПЫЛЬ НЕ ПРИСТАЕТ ЧЕРЕЗ</b>    | 1 час (22°C 55 % RH)                         |
| <b>МОЖНО ПЕРЕКРАШИВАТЬ ЧЕРЕЗ</b> | 3–4 часа (22°C 55 % RH)                      |
| <b>ХРАНЕНИЕ</b>                  | Хранить в плотно закрывающейся таре, t°>5 °C |
| <b>РАСФАСОВКА</b>                | 1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л                        |



## НАЗНАЧЕНИЕ

Для подвергающихся частой мойке стен и потолков жилых и общественных помещений, а также офисов. Подходит для оштукатуренных и бетонных поверхностей, кирпичей, обоев из стекловолокна, различных панелей и других поверхностей.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Краска полностью подготовлена к использованию. При необходимости краску можно разбавить водой (до 10% объема). Перед окраской хорошо размешайте. Красить при температуре окружающей среды (+5 +30) °C. Беречь от холода!

## РАСХОД

Одним литром окрашивается до 14 м<sup>2</sup> при покраске одним слоем. Рекомендуется красить поверхность 2 раза.

## СПОСОБ ОКРАСКИ

Валиком, кистью или краскопультом.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, с нее следует удалить загрязнения. Неровности на поверхности зашпаклевать мелкозернистой шпаклевкой. По глянцевым, ранее выкрашенным алкидной краской поверхностям пройдитесь наждачной бумагой и удалите шлифовальную пыль. Перед покраской поверхность рекомендуется грунтовать акриловым грунтом.

## ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ

Не выливайте краску в канализацию, водоемы или на почву. Пользуйтесь средствами защиты кожи и глаз. При попадании в глаза немедленно смывайте большим количеством воды и обращайтесь к врачу. Беречь от детей!

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Поверхностная пленка приобретает полную прочность и ее можно мыть через 28 дней.

## ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Помыть водой.