

**СИРО МАТ****SIRO HIMMEÄ**

Код 891 0201

<b>Тип</b>	Совершенно матовая краска на чистом акрилатном связующем, обладающая великолепной укрывистостью.
<b>Область применения</b>	Предназначена для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных поверхностей, кирпичных, картонных древесностружечных, и древесноволокнистых поверхностей, а также обоев внутри здания.  Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	На впитывающие поверхности – 3-7 м <sup>2</sup> / л, на невпитывающие поверхности – 7-10 м <sup>2</sup> / л.
<b>Сухой остаток</b>	ок. 35 %.
<b>Плотность</b>	ок. 1,5 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,017" – 0,021". Допускается разбавлять на 0-10% по объему.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
<b>Блеск</b>	Совершенно матовый.
<b>Базис</b>	АР.
<b>Цвет</b>	Белый, а также светлые цвета по каталогам "Тиккурила Симфония". Применять только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. <b>Возможны незначительные отклонения от цветов эталона. Перед применением рекомендуется всегда проверять точность цвета.</b>
<b>Стойкость к мытью</b>	Выдерживает очистку мокрой тряпкой и легкое мытье.
<b>Термостойкость</b>	85°C.
<b>Хранение</b>	Защищать от мороза.
<b>Тара</b>	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

**СИРО МАТ****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
<b>Предварительная подготовка</b>	<b>Неокрашенная поверхность:</b> Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выровнять поверхность шпатлевкой серии "Спаккели" или "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Окрасить краской "Сиро Мат".  <b>Ранее окрашенная поверхность:</b> Поверхность вымыть разбавленным моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Неровности выровнять универсальной шпатлевкой "Спаккели" или "Престо", высохшую поверхность отшлифовать, а пыль удалить. Окрасить краской "Сиро Мат".
<b>Окраска</b>	<b>Неокрашенная поверхность:</b> Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости разводить водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя.  <b>Ремонтная окраска:</b> Ремонтная окраска покрытия из "Сиро Мат" производится этой же краской или краской такого же типа. См. пункт "Предварительная подготовка".
<b>Очистка инструментов</b>	Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно промыть водой.  Слегка затвердевшую краску можно удалить легко с инструментов при помощи средства "Пенсселипесу".
<b>Уход</b>	При необходимости не ранее, чем через месяц после окраски, поверхность очистить нейтральным моющим раствором (pH 6-8) с помощью выжатой мягкой влажной ткани или губки. Придерживаться инструкций производителя по приготовлению раствора. После очистки поверхность должна высохнуть.  Со свежеекрасочной поверхностью следует обращаться осторожно в течение нескольких недель, т.к. при нормальных условиях покрытие достигает своей окончательной твердости только через месяц. В случае, если придется очищать поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой влажной тканью, избегая натирания.
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Работу выполнить с особой осторожностью и тщательностью, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом.  По краске имеется паспорт техники безопасности.
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.