

БЕТОЛЮКС краска для полов**BETOLUX**
Код 270-серия

Тип	Уретано-алкидная краска.
Область применения	Предназначена для окраски внутренних и наружных крытых бетонных поверхностей. Применяется также для металлических, деревянных и древесно-стружечных поверхностей. Наружные металлические поверхности грунтовать противокоррозионной грунтовкой. Применяется для подвергающихся умеренному механическому и химическому воздействию полов в жилых, торговых и складских помещениях, подвалах, балконах, гаражах, бытовых помещениях и т.д. Не подходит для полов, подвергаемых многократной жесткой механической нагрузке, напр. зимних автомобильных колес с шипами.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	По бетону – 7-9 м ² /л. По металлу и дереву –9-11 м ² /л.
Сухой остаток	Ок. 50%.
Плотность	1,0-1,2 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050.
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или валиком.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли около 3-4 часов. Следующий слой можно наносить через сутки. Поверхность готова к эксплуатации через сутки, однако, достигает окончательной твердости и выдерживает вышеуказанное механическое воздействие примерно через 4 недели.
Блеск	Глянцевый.
Базис	А и С.
Цвет	Согласно каталогам "Покрyтия для полов" и «Тиккурила Симфония».
Химстойкость	Выдерживает хорошо различные масла, уайт-спирит и хозяйственный спирт. Не выдерживает сильных растворителей, как например, нитрорастворителей.
Стойкость к мытью	Хорошая.
Термостойкость	120°C, светлые оттенки желтеют при высоких температурах.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

БЕТОЛЮКС краска для полов**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Сухие, выдержанные не менее одного месяца после усадки, бетонные поверхности при необходимости обезжирить и очистить от загрязнений промывкой эмульсией, затем тщательно промыть водой. Слой цементного клея удалить шлифованием. Деревянные поверхности очистить и обезжирить. При необходимости грунтовать их грунтовкой "Еху". Очистить и обезжирить металлические поверхности уайт-спиритом, удалить ржавчину скребком и щеткой. При необходимости грунтовать металл противокоррозионной грунтовкой "Ростекс". Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить. Всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Удалить грязь и жир с металлических поверхностей уайт-спиритом 1050, а ржавчину – скребком или стальной щеткой. Грунтовать, если необходимо, противокоррозионной грунтовкой "Ростекс".
Окраска	Неокрашенная поверхность: Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить кистью, валиком или распылением в 1-2 слоя. При нанесении в два слоя первый слой разводить уайт-спиритом на 20-30%. Покрывную окраску можно производить через сутки неразбавленной или слегка разбавленной краской. Ремонтная окраска: Ранее окрашенные "Бетолюксом" поверхности можно перекрашивать краской "Бетолюкс" или эпоксидной краской "Аквакоут 100". См. пункт "Предварительная подготовка".
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом 1050 или мощным средством "Пенсселипесу".
Уход	В нормальных условиях окрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски, поэтому рекомендуется избегать сильной очистки поверхности в этот период. Очищать поверхность мягкой щеткой или тряпкой. Загрязненную поверхность можно очищать намоченной нейтральным мощным раствором (рН 6-8) тканью.
ОХРАНА ТРУДА	Содержит уайт-спирит. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен. На краску имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.