

**ОТЕКС адгезионная грунтовка**

**ОТЕХ tartuntapohjamaali**  
Код 203-серия

<b>Тип</b>	Адгезионная грунтовка быстрого высыхания на алкидной основе.
<b>Область применения</b>	Применяется в качестве грунтовки и вторичной грунтовки для новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей, древесностружечных и древесноволокнистых плит. "Отекс" обладает также хорошей адгезией к проблематичным поверхностям, например, стекло, кафель, стекловолокно, ПВХ-пластик, алюминий, оцинкованная сталь, а также поверхности, окрашенные алкидной краской или краской кислотного отверждения.

Применяется для грунтования мебели, дверей, оконных переплетов и стен внутри здания, а также наружных оконных переплетов, окрашенных ранее краской кислотного отверждения или на полиуретановой основе.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	8-10 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток</b>	ок. 48 %.
<b>Плотность</b>	1,4 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит 1050 или Растворитель 1032 для распыления.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, валиком или распылением. При распылении под высоким давлением использовать сопло 0,011" – 0,015", т.е. 0,280-0,380 мм. Допускается разбавить до 10%.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	От пыли – 1 час. Шлифование или покрытие можно производить через сутки.
<b>Блеск</b>	Совершенно матовый.
<b>Базис</b>	AP и C.
<b>Цвет</b>	Можно колеровать по каталогам «Тиккурила Симфония». Оттенки могут иметь незначительные отклонения по цвету эталона. Базис AP можно применять как белую краску или для колеровки. Базис C предназначен лишь для колеровки.
<b>Хранение</b>	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. В неплотно закрытой или неполной таре грунтовка не выдерживает длительного хранения.
<b>Тара</b>	Белый 1/3 л. Базис AP 0,9 л, 2,7 л, 9 л и 18 л. Базис C 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

**ОТЕКС адгезионная грунтовка****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Условия при грунтовании</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5°C и относительная влажность воздуха менее 80%.
<b>Предварительная подготовка</b>	<b>Неокрашенная поверхность:</b> Очистить поверхность от грязи и пыли. Сучки обработать изолирующим лаком "Оксалакка" для сучков.  <b>Ранее окрашенная поверхность:</b> Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой. Отшлифовать до матового состояния, удалить пыль от шлифовки.
<b>Грунтовка</b>	Грунтовку тщательно перемешать перед применением. При необходимости для нанесения кистью разводить Уайт-спиритом 1050, а для распыления – Растворителем 1032. Наносить грунтовку кистью, валиком или распылением. Адгезионная грунтовка "Отекс" прекрасно выравнивается, благодаря чему шлифовка часто не нужна. При желании получить особенно гладкую поверхность можно отшлифовать тонкой шлифбумагой.
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Пенсселипесу".
<b>Уход</b>	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.  Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки, придерживаясь инструкций производителя моющего средства. Особенно грязные поверхности очищать намоченной слабым щелочным средством (рН8-10) тряпкой или губкой. После этого тщательно промыть поверхность чистой водой.
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Содержит Уайт-спирит.  ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕСЯ ВЕЩЕСТВО. Избегать вдыхания паров растворителей. Организовать эффективный воздухообмен.  По грунтовке имеется паспорт техники безопасности.
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.