

ПАНЕЛИ-ЯССЯ защитный состав**PANEELI-ÄSSÄ HIRISISUOJA**

Код 847 6404

Тип	Водоразбавляемый защитный состав на акрилатной основе.
Область применения	Предназначен для защиты ранее непокрытых деревянных, панельных и бревенчатых, а также бетонных и кирпичных поверхностей внутри здания. Образует водо- и грязеотталкивающую поверхность. Содержит компоненты против синевы и плесени. Применяется для бревенчатых и панельных стен, потолков, дверей и т.д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	8-12 м ² /л.
Сухой остаток	ок. 16%.
Плотность	1,0 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 2-3 часа. Сухой для эксплуатации через сутки. Лаковая пленка достигает своей окончательной твердости примерно через 2 недели после нанесения. В данный период избегать сильной нагрузки и очистки.
Блеск	Полуматовый.
Базис	EP.
Цвет	Согласно каталогу "Гамма цветов колеруемых лаков Тиккурила".
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л.

ПАНЕЛИ-ЯССЯ защитный состав**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	Очистить поверхность от грязи и пыли. Увлажнить поверхность для того, чтобы древесные волокна поднялись, оставить высохнуть и отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить.
Обработка	Перед применением состав тщательно перемешать, а также во время работ с целью обеспечения равномерного размешивания пигментного концентрата и матирующего компонента в нем. Развести водой, если необходимо. Наносить состав 2 слоями по направлению волокон дерева. При нанесении колерованного состава для проверки оттенка рекомендуется сделать контрольную выкраску на отдельной доске. Окончательный цвет покрытия зависит от породы, твердости и первоначального цвета дерева, а также от количества слоев. Для нанесения первого слоя разбавить состав водой на 20-30%. Обычно желаемый результат достигается нанесением двух слоев. Во избежание разницы в оттенке поверхность рекомендуется обрабатывать непрерывными мазками от края до края, а при обработке больших панельных поверхностей – несколько досок за один прием.
Ремонтная обработка	Обработанные защитным составом "Панели-Ясса" поверхности можно защищать защитным составом такого же типа.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты промыть водой или мощным средством "Пенсселипесу".
Уход	<p>Избегать применения мощных средств и сильной очистки свежее обработанной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки поверхности в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.</p> <p>Примерно через месяц после обработки поверхность можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.</p>
ОХРАНА ТРУДА	<p>Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом.</p> <p>На состав имеется паспорт техники безопасности.</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.