

WATCO® EXTERIOR WOOD FINISH

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ И ТЕРРАС

ПРОПИТЫВАЕТ, ЗАЩИЩАЕТ И ОБНОВЛЯЕТ ВИД ЛЮБЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ В 1 СЛОЙ:

- Смесь защитных масел глубокого проникновения. Твердеет внутри дерева, а не на поверхности;
- Не отслаивается, не шелушится и не вымывается со временем;
- «Напитывает» древесину, поддерживает ее естественную влажность, предотвращает ее пересыхание;
- Придает обработанной поверхности водоотталкивающие свойства: обеспечивает защиту от плесени, гниения, изменения геометрии, разбухания или растрескивания древесины;
- Защищает от разрушительного воздействия УФ-лучей: предотвращает преждевременное потемнение или изменение цвета дерева;
- Можно использовать как самостоятельное покрытие, а также в качестве защитного верхнего покрытия для ранее тонированной древесины (для тонированных маслами или иными не запечатывающими пропитками или составами);
- Для внутренних и наружных работ.

ВНЕШНИЙ ВИД: масло пигментировано прозрачным пигментом лимонного оттенка. Придает сатиновый отблеск обработанной поверхности. Ложится ровно, без пятен. Подчеркивает волокна и текстуру дерева;

- На новом, ранее не тонированном дереве: создаст на поверхности полуматовое покрытие с легким золотистым оттенком. Для очень светлых пород дерева, таких как сосна, оттенок может казаться более насыщенным, лимонно-золотистым.
- На не тонированном, посеревшем дереве: прозрачный пигмент лимонного оттенка прекрасно маскирует посерение дерева, восстанавливает его первоначальный вид естественного тона в 1 слой, не требуя предварительного зашкуривания!
- На тонированном дереве: усиливает оттенок тонированного дерева, делает его ярче.

ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: подходит для новых, старых или прессованных деревянных поверхностей. Для всех типов дерева, включая экзотические породы.

Прекрасное решение для защиты и преображения фасадов из гладкой и грубой древесины, террасной доски, садовой мебели, окон и дверей, пергол, заборов и многого другого.

ОГРАНИЧЕНИЯ: не наносить на загрунтованные или предварительно окрашенные эмалевыми или акриловыми составами поверхности, т.к. эти покрытия исключают возможность проникновения защитных масел внутрь древесины.

СОСТАВ: смесь натуральных масел и алкидов. **ЛОВ** <550гр/л.

РАЗБАВИТЕЛЬ/ ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: уайт-спирит.

УПАКОВКА: банка 0,946л или 3,78л.

ВЕС: 0,87кг/1литр=3,29кг/3,78литра.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

ШАГ №1:

Для лучшей адгезии поверхность должна быть чистой, сухой, без остатков восков, жира, шеллака, лаков, эмалевых или акриловых пятен и полиролей. Удалите шеллак и пятна с помощью смывки для красок и при помощи 10% раствора бытового отбеливателя и воды.

Старые покрытия (лаки, эмали или акрил), также дерево в плохом состоянии должны быть удалены и зашкурены до ровной поверхности. Удалите пыль при помощи пылесоса.

ШАГ №2: финишная подготовка поверхности.

Используйте шлифовальную насадку (наждачную бумагу) сначала №150, затем №180 и финишная очистка №220. Удалите образовавшуюся пыль влажной тряпочкой, дайте поверхности просохнуть.

ШАГ №3: встряхните банку минимум в течение 1 минуты. Перелейте содержимое в лоток, для удобства нанесения.

Состав может выглядеть непрозрачным, интенсивного желтого цвета, однако при нанесении и высыхании фактура дерева остается видна и прозрачна, с подчеркнутыми волокнами и текстурой. Подробнее о возможном изменении цвета читайте выше, в разделе «внешний вид поверхности».

Проведите тестирование на изменение цвета дерева или совместимость с базовым покрытием на небольшом участке поверхности, проведя полный цикл пропитывания.

НАНЕСЕНИЕ

Наносить при температуре выше 15°C и влажности ниже 85% для обеспечения правильного высыхания.

Условно разделите обрабатываемую поверхность на участки 1м*1м для последовательной проработки.

Наносить кистью, аппликатором, валиком, ветошью, тщательно втирая масло в волокна, двигаясь по направлению волокон древесины. Оставить масло на поверхности на 30 минут. Если первый слой быстро и полностью впитался (с поверхности исчезли влажные блики или «лужицы»), снова нанесите состав, особо уделяя внимание зонам, где масло полностью впиталось, оставьте дополнительно на 15 минут.

Далее, тряпочкой или не оставляющей волокон ветошью начинайте растирать не впитавшиеся остатки масла до сухого покрытия. Излишек масла, оставшийся на тряпочке можно нанести на еще не окрашенную поверхность втирающими движениями.

Перед использованием пропитанной поверхности, убедитесь, что она абсолютно просохла, имеет равномерный сатиновый блеск, а также протестируйте сухой салфеткой (легкий нажим на тонированную поверхность) – не ней не остается масляных пятен. Только после этого приступайте к нанесению защитного лака.

Для очистки инструмента используйте уайт-спирит или растворителем для красок.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ зависит от температурных условий и типа древесины.

При температуре воздуха 21°C и влажности 50%:

*второй слой, при необходимости, через 15 минут;

*легкое использование через 8-10 часов;

*при желании покрыть обработанную поверхность защитным полиуретановым лаком на водной основе - через 72 часа.

Для кедра, красного дерева, или других пород с насыщенным содержанием смол время высыхания увеличивается.

При температуре, ниже 21°C, или повышенной влажности время высыхания увеличивается.

РАСХОД: площадь укрытия напрямую зависит от типа и состояния древесины, а также способа нанесения:

В 1слой:

- мягкие породы древесины или ветхое дерево=13,3 м² /0,946л или 50,2м² /3,78л.

- твердые породы древесины или новое дерево=19 м² /0,946л или 71,8м² /3,78л.

Температууроустойчивость обработанной поверхности: 100 °С.

Меры предосторожности: Избегайте попадания в глаза. Надевайте очки и защитную одежду. В случае контакта промойте глаза достаточным количеством воды не менее 15 мин. Не принимать внутрь. При проглатывании обратитесь к врачу. Обеспечьте хорошую вентиляцию при нанесении и сушке. Если испытываете затруднения в дыхании, слезятся глаза, головную боль, увеличьте приток свежего воздуха. Помойте тщательно руки после работы. Держите емкость закрытой при хранении.

Держите подальше от детей!

СРОК ХРАНЕНИЯ: 7 лет. Дата изготовления указана на упаковке.

Производитель: Rust-Oleum, США, 11HAWTHORN Pkwy., Vernon Hills, IL 60061.

<http://studio-decore.ru>